



■特長

- ・長油性アルキド樹脂ベースで、光沢、付着性にすぐれています。
- ・ハケ塗り作業性が良好で塗り替え用に適しています。

■被塗物素材

- ・金属製屋根、トタン屋根など

■製品要綱

種類・色	常備色（14色）	
主な用途	戸建住宅、工場・倉庫など屋根面の新設及び塗り替え	
容量	14L	
配合比	—	
標準塗付量(kg/m ² ・回)	0.11~0.13	
標準塗付面積(m ² /14L・回)	115~130	
希釈剤	塗料用シンナー	
希釈割合 (重量%)	ハケ・ローラー	5~10
	エアレス	10~20
標準塗装回数	2	
可使時間(23℃)	—	
指触乾燥時間(23℃)	3~4時間	
塗り重ね可能時間(23℃)	20時間以上	
光沢	つや有り	
特化則該当物質	該当物質なし	
有機溶剤表示	第3種有機溶剤等	
消防法による危険物区分	非危険物（指定可燃物）〔シルバーのみ第4類 第二石油類（非水溶性）〕	
材工価格（2017年4月現在）	¥1,700.-/m ² （当該製品のみ・300m ² 以上）	

■使用上の注意事項

- ・塗料はよくかき混ぜ、均一にしてから使用してください。
- ・塗装作業中および乾燥中は換気を十分行い、その後も塗膜が完全に乾くまでの間は、ときどき換気を行ってください。
- ・塗る面のゴミ、かび、こけ、油分、枯葉などの汚れや、はがれかかった塗膜はよく取り除いてください。
- ・塗装中および塗装後24時間は5℃以下にならない場所で使用してください。また湿度が85%以上の場合は塗装を避けてください。
- ・絶えず結露が発生するような場所、用途での使用は避けてください。
- ・降雨、降雪、強風などの場合、または天候不良が予測されるときは外部の塗装を避けてください。
- ・素地が濡れている時は塗装を避け、乾いてから塗ってください。また直射日光などで極端に熱くなっている時は、少し冷やしてから塗装してください。
- ・乾燥過程で霜、夜露などの影響を受ける時間帯や、昼と夜の温度差が大きい時期は、時間を考慮して塗装を行ってください。
- ・鉄、非鉄金属部に塗装する場合は、必ず下塗りに適性のあるサビ止めペイントを塗装してください。
- ・汚れたウエスをまとめて置いたり、スプレーダストなどがたまってくると発熱し、自然発火のおそれがあります。使用済みのウエス、塗料かす、スプレーダスト等は廃棄するまで水を張った容器に保管してください。
- ・希釈には必ず塗料用シンナーを使用してください。また必要以上に希釈するとたれや色分かれの原因になります。
- ・塗装用具の洗浄にはラッカーシンナーを使用してください。
- ・標準塗付量は塗装時のロスを考慮に入れた数値です。素地の状態、気象条件、塗装方法などによって異なる場合があります。
- ・取扱いの際は製品容器の注意書き、製品カタログおよび安全データシート（SDS）をよく読み、注意事項を厳守してください。

本内容は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

Copyright © 2016 ROCK PAINT All Rights Reserved.

2017.04