

屋外用

木部の美しさを長く保ちます

耐候性

安全性

艶有り・艶消し

木部用油性クリヤー塗料

外部1液 油性ウレタンクリヤー

安全性

無鉛で、トルエン、キシレンは配合していません

■低臭タイプの塗料ですので何処でも安心して塗装できます

作業性

■作業性が良く、塗りやすく、美しく仕上がります

■本品は 空気中の酸素によって硬化する一液型油性ウレタン塗料です

耐候性

■塗膜は強靱であり、一般の油性塗料よりも耐候性は抜群に良く、美しさを長く保ちます

【本品】

促進試験

(ウェザーテスト1000時間 約2年相当)



【一般品】



上記の写真は耐候性を保証するものではありません

外部 1液 油性ウレタンクリヤー 塗装工程

【着色無し 仕上げ】

| No. | 工程 | 使用塗料 | 配合比 | 回数 | 塗布量 | 塗装方法 | 乾燥時間 |
|-----|------|---|-------------|-----|---------------------------|------------|-------------|
| 1 | 木地研磨 | P180～ P240ペーパー | | | | | |
| 2 | 下塗り | 外部 1液 油性ウレタンクリヤー 専用シンナー (艶有り) | 100 0～30 | 1～2 | 60～80 g/m ² | 刷毛 ローラー | 16 時間 以上 |
| 3 | 塗面研磨 | P240～ P320ペーパー | | | | | |
| 4 | 上塗り | 外部 1液 油性ウレタンクリヤー 専用シンナー (艶有りもしくは艶消し) | 100 0～30 | 1 | 60～80 g/m ² | 刷毛 ローラー | 24 時間 以上 |

※専用シンナー：外部1液油性ウレタンクリヤー

【着色有り 仕上げ】

| No. | 工程 | 使用塗料 | 配合比 | 回数 | 塗布量 | 塗装方法 | 乾燥時間 |
|-----|------|---|-------------|-----|---------------------------|------------|-----------------|
| 1 | 木地研磨 | P180～ P240ペーパー | | | | | |
| 2 | 木地着色 | VATON ^{FX} (又はVATON プラス) 各色 | 100 | 1 | 30～50 g/m ² | 刷毛 ローラー | 24 時間 以上 (※) |
| 3 | 下塗り | 外部 1液 油性ウレタンクリヤー 専用シンナー (艶有り) | 100 0～30 | 1～2 | 60～80 g/m ² | 刷毛 ローラー | 16 時間 以上 |
| 4 | 塗面研磨 | P240～ P320ペーパー | | | | | |
| 5 | 上塗り | 外部 1液 油性ウレタンクリヤー 専用シンナー (艶有りもしくは艶消し) | 100 0～30 | 1 | 60～80 g/m ² | 刷毛 ローラー | 24 時間 以上 |

※専用シンナー：外部1液油性ウレタンクリヤー

※木地着色後、外部 1液 油性ウレタンクリヤーを塗装する前に目立たない部分で色ズレしない事を確認してから塗装して下さい。色ズレする場合は十分乾燥させて下さい。着色は必要に応じて拭き取りを行なってください。

使用上の注意点

- 木材の含水率は 20%以下に調整して下さい。
- 温度、湿度など気温条件や木材の種類などにより異なりますが、雨天の日や気温 5℃以下の時は塗装を避けて下さい。また、埃や汚れを落としてからご使用下さい。
- 艶消し塗料をご使用前に良く混ぜ、沈降の無い事を確認後ご使用下さい。
- 標準塗布量を超えて塗装されますと硬化が遅れる場合があります。標準塗布量を厳守して下さい。
- ワックス及び塗膜のついている塗装面には塗装出来ません。塗膜は必ず研磨等により取り除いて下さい。
- VATON^{FX}の塗装については、別途VATON^{FX}カタログをご参照下さい。
- 塗料の付着したウエスや塗料カス、研磨粉等は、廃棄するまでは必ず水に浸けておいて下さい。
(油性塗料のため、自然発火する恐れがあります。)
- 塗料の保存の際は、容器密栓して、直射日光、高温下を避けて下さい。一度開封すると皮張りし易くなる為、開封後は速やかにご使用下さい。
- ローラーをご使用の場合は、ローラーの回転を止めて塗装されることで塗装時の泡の発生を抑え、美しい塗装面が得られます。

| 品番 | 容量 | | | |
|--------|------------------|------|-------|-------|
| | 外部 1液 油性ウレタンクリヤー | 艶有り | 13kg | 3.4kg |
| 艶消し | | 13kg | 3.4kg | 0.7kg |
| 専用シンナー | | 16L | 4L | |

創業1936年 高級木工塗料専門技術メーカー



大谷塗料株式会社

本社・工場 〒537-0021 大阪市東成区東中本3丁目1番18号 電話 06(6976)0251(代) FAX 06(6971)4901

東京 042(974)3191 042(974)2888 名古屋 052(793)4713 052(793)9654
九州 0964(22)1903 0964(22)1799 熊本工場 0964(22)4745 0964(22)4746

URL <http://www.otanipaint.com/>



■お問い合わせは